

TECHNICAL INFORMATION

Popis

AC 64 Anaerobní aktivátor je účinný aktivátor používaný pro vytvrzování RITE LOK anaerobních lepidel na inertní povrchy nebo na velmi studené povrchy (aplikace při teplotách pod 5°C) a pro urychlení vytvrzování lepidel.

Aktivátor

Pasivní materiály zcela nebo nedostatečně aktivují polymerizaci a tím znemožňují nebo značně prodlužují vytvrzení lepidel. Zde si můžeme vypomoci RiteLok aktivátorem AC 64. Účinkem chemické látky se změní pasivní povrch na aktivní. Aktivátor se nanáší na jednu nebo na obě strany spoje podle druhu materiálu. Aktivátor se nanáší vždy na pasivní povrch, nikdy na aktivní materiál.

Aplikace

AC 64 anaerobní aktivátor není doporučován pro ploché těsnění (řada GM), ale může být používán pro všechny ostatní aplikace , aby se urychlilo vytvrzení.

Aktivátor AC 64 má trvanlivost 30 dní a může být předaplikován předem.

Užitečné poznámky

AC 64 anaerobní aktivátor může být používán na jeden nebo oba povrchy nastříkáním ze spreje , štětečkem nebo válečkem z lahve. Velké množství dílů lze aplikovat ponorem (máčením)

Vlastnosti

AC 64 anaerobní aktivátor je směs hořlavých hydrokarbonů. Vyvarujte se kontaktu s přímým ohněm !

Pasivní materiály

Nerez ocel , hliník , zinek , nikl , cín , chromátované povrchy , anodicky upravené povrchy , U.H. (plasty) , keramika

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ

Povrch musí být suchý, čistý a pečlivě odmaštěný s AC 100 od olejů a maziv.

PROCES APLIKACE

Produkt se aplikuje na jeden nebo oba povrchy nastříkáním ze spreje , štětečkem nebo válečkem z lahve.

AC 64

ANAEROBNÍ AKTIVÁTOR

TECHNICKÉ INFORMACE

Složení: Heptan
Barva: Světle zelená
Rychlost vytvrzení: 2 minut
Kinematická Viskozita : cca 0,6 mm² /s
Bod vzplanutí: 4 °C
Minimální trvanlivost12 měsíců při teplotě 5°C
Specifická váha: approx 0,7 @ 20°C
Teplotní odolnost: -50°C do + 150°C

Hodnoty po vytvrzení

Z áleží na velikosti spáry a typu materiálu. Fixační doba by měla být do 2 minut.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v suchu a chladu, nejlépe při 5°C. Chraňte před slunečním zářením.
Minimální trvanlivost: 12 měsíců při teplotě 5°C.

Balení

Aerosol. Sprej 200ml
Láhev: 1l a 5l.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím čtěte bezpečnostní listy.
Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci.

Dodává : **HF MARKET** s.r.o., PLEŠNICE 25
Tel.: 377 279 254
Fax.: 377 279 260
E-mail: hfmarket@hfmarket.cz
WWW.hfmarket.cz
www.prumyslovaepidla.cz