



PT SIG SILIKONO-GRAFITOVÝ TUK

POPIS PRODUKTU

Speciální silikonovo-grafitové SIG mazivo určené pro extrémní tlakové mazání. PT SIG je vysoce chemicky odolné mazivo. Odolává slané vodě, kyselinám, alkáliím, páře, rozpouštědlům a detergentům. Nemá bod skápnutí. Teplotní odolnost je - 50 až + 350 °C (krátkodobě + 450 °C). Díky těmto extrémním vlastnostem je použití velmi široké : pro mazání ložisek, kluzných ploch a ozubených převodů, které pracují při vysokých teplotách, kde běžné druhy maziv ztrácejí své mazací schopnosti. Lze jej použít např. pro vozíky tunelových pecí, v keramickém a cihelném průmyslu, ložiska a převody v sušárnách, kotelnách, hutích a jiných horkých provozech. PT SIG je určen na ochranu silně namáhaných částí, jako jsou brzdová obložení, proti poškození sněhem, mrazem, silniční solí, může být také použit na ochranění vnějších částí elektrické výzbroje, zámků, dveřních pantů a je perfektní na pohyblivé části strojních zařízení, jako je dopravní systém (pásový systém, systém dopravníku, kuličkových a válečkových ložisek).

PT SIG vytváří jemnou povrchní vrstvu, která se poté pomalu ztenčuje v kontaktu s ovzduším a vytvoří homogenní trvanlivý povlak.

TYPICKÁ POUŽITÍ

PT SIG je určen na ochranu silně namáhaných částí, jako jsou brzdová obložení proti poškození sněhem, mrazem a silniční solí, může být také použit na ochranění vnějších částí elektrické výzbroje, zámků, dveřních pantů a je perfektní na pohyblivé části strojních zařízení, jako je dopravní systém (pásový systém, systém dopravníku).

VÝHODY

PT SIG se snadno používá díky velmi vysoké tlakové a teplotní odolnosti od -50°C do +350°C. PT SIG má vynikající přilnavost na součástky, je nekorozivní, netoxický a bezpečný. PT SIG neodstříkujete a může se používat na izolační elektrické komponenty.

METODY APLIKACE

Může být aplikován štětcem nebo válečkem.

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA MAZIVA

Chemická báze : silikonové mazivo, grafit a ropné deriváty
Vzhled : mazivo
Viskozita : vazelina
Barva : černá
Zápach : žádný
Bod vzplanutí : N/A neprodyšně uzavřená nádoba
Spotřeba : N/A
Hustota : 1.225
Rozpustnost ve vodě : nemísitelný
Skladovatelnost : 12+ měsíců při správných skladovacích podmínkách

BALENÍ : 350g, 5 / 10 / 120 / 200 Kg.

SKLADOVÁNÍ - Skladujte mimo dosah dětí a od zdrojů vznícení.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST - Před použitím čtěte bezpečnostní listy.

Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci.

Dodává : **HF MARKET** s.r.o., PLEŠNICE 25

Tel.: 377279254-55

Fax.: 377279260

E-mail: hfmarket@hfmarket.cz

www.hfmarket.cz

Výroba, dovoz, distribuce a poradenství kvalitních průmyslových lepidel, maziv a tmelů.